



## TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (031)499-5380 FAX (031)499-6867

성적서번호 : TAK-2025-066990

접 수 일 자 : 2025년 05월 08일

대 표 자 : 한병규

시험완료일자 : 2025년 05월 22일

업 체 명 : (주)대한프라스틱

주 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 60 (성곡동)

시 료 명 : PVC CLEAR PIPE

## 시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
인장 항복 강도	MPa	-	63.7	KS M 3404 : 2021(준용)
비카트연화온도	℃	-	68	KS M 3404 : 2021(준용)
침지시험((60 ± 1) ℃, 5 h, 염화나트륨 10 w/w% 수용액)	mg/cm <sup>2</sup>	-	0.08	KS M 3404 : 2021
침지시험((60 ± 1) ℃, 5 h, 황산 30 w/w% 수용액)	mg/cm <sup>2</sup>	-	0.06	KS M 3404 : 2021
침지시험((60 ± 1) ℃, 5 h, 질산 40 w/w% 수용액)	mg/cm <sup>2</sup>	-	0.08	KS M 3404 : 2021
침지시험((60 ± 1) ℃, 5 h, 수산화나트륨 40 w/w% 수용액)	mg/cm <sup>2</sup>	-	0.04	KS M 3404 : 2021
정량(Pb)	wt %	-	검출안됨	KS M 3404 : 2021(준용)

- Method Detection Limit -  
Pb : 0.001 %

- 용 도 : 품질관리용

- 끝 -

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인으 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.  
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

*Kang Woo Young*

작성자 : 강우영

Tel : 02-2092-3608

*Ryoung-Mun*

기술책임자 : 김경문

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2025년 05월 22일

**KTR 한국화학융합시험연구원**

위변조 확인용 QR code